

## Protiskluzové papíry GRIPmaster

Protiskluzová mezivrstva pro ochranu zboží na paletě

Existuje v několika rozměrech a gramážích. Volba tloušťky materiálů závisí na použití ručním vs. strojovém a jak dokonale má být zboží chráněno.



Paleta s běžnými proložkami



Paleta s GRIPmaster při náklonu až 42°

### Rozměry

Šířka: 75-80-100-110-115-120 cm

Délka: 60cm je min.

**100% recyklovatelný**  
**certifikovaný** pro přímý styk  
 s potravinami

Name	Article code	Units	Pallet with	Use
GRIPMASTER 2F White, Cat. 13	GR2B13	Sheets Reels	5000 Sheets	Machine use
GRIPMASTER 2 F Brown, Cat. 10	GR2E10F	Sheets Reels	5000 Sheets	manual
GRIPMASTER 2 F Brown, Cat. 13	GR2E13F	Sheets Reels	5000 Sheets	manual
GRIPMASTER 2 F Brown, Cat. 15	GR2E15F	Sheets Reels	5000 Sheets	Machine use
GRIPMASTER 2 F Brown, Cat. 20	GR2E20F	Sheets Reels	3500 Sheets	Machine use
GRIPMASTER 2 F Brown, Cat. 25	GR2E25F	Sheets Reels	3000 Sheets	Machine use

### Použití

- ochrana zboží s nízkými náklady
- **vysoká stabilita paletovaného zboží (do náklonu až 42°)**
- snížení výskytu reklamací a poškození zboží při manipulaci a přepravě
- snížení spotřeby dalších obalových materiálů (ochranné hrany, smršťovací fólie, ...)

Article Code	Grammage (g/m <sup>2</sup> )	Thickness (in μm)	(cm <sup>3</sup> /g)	Humidity absolute (%)	Burst Ratio (kPa.m <sup>2</sup> /g)	Porosity AFNOR (cm <sup>3</sup> /N.s)	Coefficient of friction	Cobb 60s
Standard	EN ISO 536 NF Q 03-019	EN ISO 534 NF Q 03-016	EN ISO 534 NF Q 03-016		NF Q 03-053	Bendtsen NF Q 03-076	ISO 15539	EN ISO 20539 NF Q 03-014
GR2B13	125 ±5%	190	1,48	5,0	5,50	0,51	> 55°	24 / 30
GR2E10F	105 ±5%	175	1,70	7,0	4,15	0,65	> 50°	25 / 25
GR2E13F	130 ±5%	220	1,70	7,0	4,20	0,60	> 50°	25 / 25
GR2E15F	145 ±5%	250	1,70	7,0	4,30	0,50	> 50°	20 / 20
GR2E20F	185 ±5%	320	1,60	7,0	5,10	0,45	> 40°	18 / 18
GR2E25F	225 ±5%	360	1,60	7,0	5,25	0,45	> 40°	15 / 15

